

novafloor 1450

•Als Dichtungsschicht

tedema@novafloor 1450 ca. 2,0 kg/m² (bei 2mm Schichtdicke ohne Rauhtiefenzuschlag)

•Als Verbindungsschicht

tedema@novafloor 1305 VBS ca.150 g/m²

Bauphysikalische Daten (ausgehärtet)¹

Shore -A-Härte ca. 70

Zugfestigkeit nach DIN 53455 ca. 6,5 N/mm²

Reißdehnung nach DIN 53455 ca. 600 %

Entsorgung

Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten.

1

Bei 23 °C. Verarbeitungs- und Trockenzeiten verlängern sich bei niedrigen Temperaturen.

Wartezeiten bis zum Aufbringen der nächsten Schicht

Produkt	Nachfolgende Lage	Min. Wartezeit bei:		Max. Wartezeit bei:	
		8 °C	23°	8 °C	23 °C
tedema@novafloor 1140	tedema@novafloor 1140 +Zuschlag KS	frisch	in frisch	1,5 h	45 min.
tedema@novafloor 1140 abgestreut	tedema@novafloor 1305 od. tedema@novafloor 1320	2h	1h	3 Monate bei sauberer Fläche ²	
tedema@novafloor 1140 + Zuschlag KS abgestreut	tedema@novafloor 1305 od. tedema@novafloor 1320	2h	1h	3 Monate bei sauberer Fläche ²	
tedema@novafloor 1220	tedema@novafloor 1305 od. tedema@novafloor 1320	72h	48h	3 Monate bei sauberer Fläche ²	
tedema@novafloor 1305	tedema@novafloor 1450	60 Min.	30 Min.	12 Stunden bei sauberer Fläche ²	
tedema@novafloor 1320	tedema@novafloor 1450	5 h	5 h	12 Stunden bei sauberer Fläche ²	
tedema@novafloor 1450	tedema@novafloor 1305 VBS	5 h	2 h	3 Monate bei sauberer Fläche ²	

2

Wegen möglicher äußerer Einwirkung (Regen, mechanische Beschädigung) Einbau der nächsten Lage nach Möglichkeit ohne Verzögerung nach Ablauf der Mindestwartezeit.

novafloor 1450

Schutzmaßnahmen, Produktkennzeichnung und Entsorgung

tedema@novafloor 1450 ist nach dem Aushärten physiologisch unbedenklich. Weitere Hinweise zu Schutzmaßnahmen, Produktkennzeichnung und Entsorgung enthält das EG-Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall.

Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig.